

Кракелюр декоративный лак D 739

Декоративный лак КРАКЕЛЮР используется для создания искусственно состаренных поверхностей и получить эффект растрескивания финишного материала.

Свойства.

Применяется в сочетании с декоративными покрытиями Венецианская штукатурка, Венецианская штукатурка База С, Марокканская штукатурка, Лабиринт, Римский камень, Арктика и другими аналогичными материалами, а также с водно-дисперсионными красками.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +15°C до +30°C. Не допускать сквозняков.

Подготовка основания.

Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Все неровности должны быть зашпатлеваны. Для укрепления основания и обеспечения хорошего прилегания материала, подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения. Затем наносится грунтовка укрывающая 100 OPTIMIST-ELITE. Грунт при необходимости колеруется. Цвет основания – это цвет будущих трещин. Для получения металлизированных трещин используется декоративная эмаль TM OPTIMIST-ELITE, которая обязательно наносится поверх грунтовки 100.

Нанесение.

Лак Кракелюр наносится валиком в 2 слоя. Сушка между слоями – 1 час. Кракелюр необходимо наносить очень тонким слоем, не допуская подтеков. Второй слой можно наносить, когда первый слой станет полностью прозрачным.

1. После высыхания декоративного лака наносится Венецианская штукатурка или другое подходящее покрытие кельмой толщиной от 1 до 2 мм. Размер трещин зависит от толщины финишного слоя. Направление трещин формируется в зависимости от направления движения валика.
2. Материал совместим с покрытиями: Венецианская штукатурка, Марокканская штукатурка, Арктика, Римский камень, Карнавал.

Время высыхания. «На отлип» - 1 час, полное – 4 часа. Высыхание финишного слоя: декоративные покрытия – 48 часов, краски – 24 часа. Нанесение защитного лака возможно только после полного высыхания финишного слоя.

Цвет. Прозрачный.

Колеровка. Не колеруется.

Расход. 50-100 г/м² в 2 слоя валиком.

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке от +5°C до +30°C. Не допускается замораживание материала.

Состав. Водная дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 1кг., 3кг.