

Венецианская штукатурка

Для интерьерных работ

D 705

Венецианская штукатурка декоративное покрытие имитирует роскошные покрытия дворцов эпохи Возрождения, идеально воссоздавая потрясающий эффект натурального мрамора.

Свойства.

Высококачественное готовое к применению паропроницаемое отделочное покрытие для интерьерных работ на основе акрилового латекса. Венецианская штукатурка – это пластичная масса, предназначенная для получения декоративных эффектов, имитирующих фактуру мрамора. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Готов к применению, не разбавляется.

Типы поверхности.

Применяется для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей (лепнина, барельефы, колонны, карнизы) и др. Венецианская штукатурка наносится на цементную и цементно-известковую штукатурку, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности, а также старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки после предварительной подготовки поверхности.

Подготовка поверхности.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем укрывающей грунтовкой 100 OPTIMIST-ELITE.

Нанесение.

Перед применением перемешать.

Покрытие наносится кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Первый слой задает рисунок покрытия, поскольку все рельефные переходы 1-ого слоя проявятся при полировке. Его наносят равномерно по всей поверхности для создания фона на толщину не более 1мм. Время высыхания первого слоя 6-8 часов. Затем следующие слои (2-3 слоя) наносят тонким слоем короткими или длинными мазками в хаотичном направлении, формируя рисунок. Каждый слой выравнивается кельмой методом «железнения». Полученное готовое покрытие имеет полуглянцевую поверхность. Допускается нанесения материала до 10 слоёв. Для получения глянцевого эффекта наносится воск ТМ OPTIMIST-ELITE.

Воск наносится шпателем тонким ровным слоем. Полировка воска производится на следующие сутки после нанесения, т.к. необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Ориентировочное время высыхания финишного покрытия - 1 час (воск не должен прилипать к рукам, но при этом нельзя дать ему пересохнуть). Максимальная скорость полировки – 2000-3000 оборотов/мин. Полирование производится до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем. Также для колеровки подходят любые другие колеровочные системы.

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Расход. 0,3-1,2 кг/м²

Время высыхания. 24 часа.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Состав. Латекс акриловый, функциональные добавки, пигмент, загуститель, вода.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, водоемы и на открытые поверхности, упаковку утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Фасовка. 3.5кг., 7кг., 15кг.