

## Мраморный узор Для интерьерных работ D 728

Декоративное покрытие Мраморный узор с эффектом «необработанного мрамора» позволяет создать античные поверхности, воссоздать ауру ушедших эпох.

---

### Свойства.

Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

### Типы оснований.

Цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

### Подготовка поверхности.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 OPTIMIST-ELITE.

### Нанесение.

Перед применением перемешать. При необходимости, возможно, разбавить водой до 10%.

1. Первый слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя, создавая легкую фактуру.
2. Второй слой материала наносится кельмой на толщину наполнителя, создавая неравномерный рисунок. Необходимо дать подсохнуть поверхности 5-10 мин, после чего пригладить ребром кельмы.
3. После пригладивания следует «зажелезнить» поверхность. Метод «железнения» позволяет сделать выступающие части рисунка гладкими.
4. После высыхания штукатурки для создания более глубокого объемного эффекта структуры рисунка и повышения износостойкости рекомендуется нанести на поверхность цветной декоративный состав, воск или лак TM OPTIMIST-ELITE.

Цвет. Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskaracolor, ручная - красителями TM ОПТИМИСТ единой партией на весь объем.

Расход. 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от метода нанесения).

Меры предосторожности. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг., 15кг.