

Венецианская штукатурка База С

D 729

Венецианская штукатурка декоративное покрытие имитирует роскошные покрытия дворцов эпохи Возрождения, идеально воссоздавая потрясающий эффект натурального мрамора.

Свойства. Для декоративной отделки стен, потолков, сложных поверхностей. Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Типы оснований: цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП, и другие подобные поверхности.

Условия нанесения. Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C.

Подготовка поверхности.

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 OPTIMIST-ELITE.

Нанесение.

Перед применением перемешать. Покрытие наносится кельмой или шпателем из нержавеющей стали. Первый слой задает рисунок покрытия, поскольку все рельефные переходы 1-ого слоя проявятся при полировке. Его наносят равномерно по всей поверхности для создания фона на толщину не более 1мм. Время высыхания первого слоя 6-8 часов. Затем следующие слои (2-3 слоя) наносят тонким слоем короткими или длинными мазками в хаотичном направлении, формируя рисунок. Каждый слой выравнивается кельмой методом «железнения». Полученное готовое покрытие имеет полуглянцевую поверхность. Допускается нанесение материала до 10 слоёв. Для получения глянцевого эффекта наносится воск ТМ OPTIMIST-ELITE.

Воск наносится шпателем тонким ровным слоем. Полировка воска производится на следующие сутки после нанесения, т.к. необходимо дать поверхности полностью высохнуть. Ориентировочное время высыхания финишного покрытия - 1 час (воск не должен прилипать к рукам, но при этом нельзя дать ему пересохнуть). Максимальная скорость полировки – 2000-3000 оборотов/мин. Полирование производится до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность.

Цвет.

Белый.

Колеровка. Машинная по системе Eskarocolor, ручная - красителями ТМ ОПТИМИСТ единой партией на весь объем. Также для колеровки подходят любые другие колеровочные системы.

Расход. 0,3-1,2 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).

Меры предосторожности. Материал нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании материала в глаза – промыть большим количеством воды.

Уход за инструментом. Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

Состав. Латекс акриловый, функциональные добавки, загуститель, наполнитель, вода.

Хранение и транспортировка. В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C.

Срок годности. 24 месяца со дня изготовления.

Утилизация. Остатки не сливать в канализацию, упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Фасовка. 7кг.. 15кг.