

Danogips HidroFlex

эластичная гидроизоляция

Перекрывает трещины в основании.
Высокая водонепроницаемость
Высокая эластичность
Высокая прочность сцепления с основанием

Свойства

Готовая к применению бесшовная эластичная гидроизоляция для стеновых и напольных поверхностей во влажных и мокрых помещениях. После высыхания поверхность пригодна под укладку облицовочных материалов. Предназначена для работы на объектах, подвергающихся нагрузке водой.

Типы поверхностей.

Керамическая плитка, керамогранит и т.п., для обработки гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, цементных и гипсовых штукатурок, гипсовых пазогребневых плит, цементных и гипсовых стяжек, древесноволокнистых плит и ЦСП, пено- газобетонных блоков, бетонных и железобетонных поверхностей, полов с подогревом.

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, без грязи, масла, жира и отслоений. Трещины, отверстия и швы выровняйте ремонтным материалом. Неровности основания обработайте грунтовкой Danogips, а пено- и газобетонные блоки - разведенным 1:4 составом HidroFlex Danogips. Дать высохнуть прогрунтованной поверхности минимум 3 часа. Не допускается нанесение гидроизоляции на промерзшую поверхность. Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5° С и не выше +25° С.

Инструкция по применению

Гидроизоляция HidroFlex Danogips готова к применению. Перед использованием перемешать. Нанесите гидроизоляцию на углы, вокруг сантехнического трапа, стыки поверхностей основания и сквозных отверстий, места выходов коммуникаций и другие подвижные части основания.

Приложите ленту к свежему слою гидроизоляции Danogips HidroFlex и убедитесь в том, что края ленты полностью пропитались.

Нанесите слой гидроизоляции по всей поверхности и дайте высохнуть в течение 2-3 часов (до изменения цвета гидроизоляции).

Нанесите гидроизоляцию второй раз и дайте высохнуть не менее 6-8 часов (до характерного изменения цвета и плотности поверхности).

Места, где гидроизоляция нанесена в недостаточном количестве, необходимо обработать снова и дать высохнуть. Минимальная толщина гидроизоляционной пленки должна составлять: для пола – 0,5 мм, для стен 0,4 мм.

Внимание!

Не допускается использование HidroFlex Danogips для гидроизоляции резервуаров со стоячей водой, таких как: плавательные бассейны, колодцы, фонтаны, емкости с питьевой водой и т.д.

Следует учитывать изменение скорости схватывания материала при пониженных температурах и высокой влажности.

Предупреждение

Беречь от детей.

Расход 0,35–0,7 кг/м² при однослойном нанесении

Плотность ~1,65+/-0,05 кг/л

Морозостойкость Выдерживает не менее 5 циклов замораживания/размораживания.

Упаковка Пластиковое ведро 3 кг., 5кг.

Состав

Вода, водная полимерная дисперсия, технологические добавки, наполнители минеральные, этиленгликоль.

Хранение, транспортировка

Срок хранения гидроизоляции 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на ведре). Храните гидроизоляцию в ведрах с плотно закрытой крышкой. Предохраняйте ведро с составом от чрезмерного нагрева и хранения под прямым солнечным светом. Рекомендуется хранение в сухом помещении при температуре от -40° С до +30° С. Допускается замораживание/размораживание. Выдерживает не менее 5 циклов. Нельзя ускорять процесс оттаивания с помощью нагревательных приборов. Размораживать при комнатной температуре. После размораживания тщательно перемешать миксером.

Механизированное нанесение Допускается

Стандарт ТУ 20.30.22-005-79683717-2021