



Лист Технической Информации

Момент Классик

Клей для всех видов обоев

I. Продукт:

Состав:

Высококачественный, быстрорастворимый клей на основе модифицированного крахмала.

Область применения:

Предназначен для наклеивания всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплекс, тяжелых, а также виниловых и других специальных обоев



Упаковка:

Пачка 100 г
Пачка 200 г
Пачка 300 г
Пачка 500 г
Мешок 25 кг

II. Технические характеристики:

- Легкое нанесение
- Короткое время приготовления
- Отличная противогрибковая защита
- Не образует комков
- Готовый клей не теряет свойств в течение 14 дней

Состав:

Модифицированный крахмал, химически внедренные противогрибковые добавки

Внешний вид:

Хлопья от белого до светло-кремового цвета

pH:

9,0-11,5

Вязкость (3 % раствор при 20°C):

Через 30 минут 5 000 – 15 000 мПа·с

Расход: 150 - 200 мл/м²

Растворимость:

Через 3-7 минут после смешивания с холодной водой готов к применению

Внешний вид раствора:

Вязкая гомогенная гладкая паста

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Производитель:
Филиал ООО «Хенкель Рус»
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,
Московское шоссе, д. 1
+7 812 326 16 63
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д. 11
+7 495 745 22 34

III. Указания по использованию

Подготовка поверхности:

Снять старые обои, тщательно очистить стены, зашпаклевать трещины и дыры.
Очистить стену от загрязнений (пыли, жиров, масел и т.п.).
Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить.

Сильно впитывающие поверхности обработать (загрунтовать) слабым раствором клея, приготовленным в пропорциях клей-вода (1:40), либо грунтовой на акриловой основе.

Способ применения:

Содержимое пачки постепенно засыпать в холодную воду при интенсивном непрерывном (около 20с) перемешивании. Через 3 мин. после повторного перемешивания обойный клей готов к применению.

Использовать только чистую воду, посуду и инструменты.

Обязательно обращать внимание на рекомендации изготовителей обоев.

IV. Пропорции для приготовления клея

Пачка 100г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	21-27	1:40	4,0	-
Наклеивание обоев				
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	13-17	1:25	2,5	2-3
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	12-16	1:23	2,3	2-3
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	12-15	1:22	2,2	2-3

Пачка 200г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	41-55	1:40	8,0	-
Наклеивание обоев				
Легкие бумажные обои-однослойные (симплекс)	26-35	1:25	5,0	5-6
Нормальные бумажные обои-дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	24-31	1:23	4,6	5-6
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	23-31	1:22	4,4	4-5

*Стандартный рулон обоев 10,5x0,53м

Пачка 300г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	62-82	1:40	12,0	-
Наклеивание обоев				
Легкие бумажные обои- однослойные (симплекс)	39-52	1:25	7,5	7-10
Нормальные бумажные обои- дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	36-48	1:23	6,9	6-9
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	34-45	1:22	6,5	6-8

* Стандартный рулон обоев 10,05x0,53 м

Пачка 500г

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	103-137	1:40	20,0	-
Наклеивание обоев				
Легкие бумажные обои- однослойные (симплекс)	65-87	1:25	12,5	12-16
Нормальные бумажные обои- дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	60-80	1:23	11,5	11-14
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	58-77	1:22	11,0	10-14

* Стандартный рулон обоев 10,05x0,53 м

Мешок 25 кг

Назначение	Площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Пропорции для приготовления	Количество воды на пачку клея, л	Количество рулонов*
Обработка оклеиваемой поверхности	5150-6850	1:40	1000	-
Наклеивание обоев				
Легкие бумажные обои- однослойные (симплекс)	3250-4350	1:25	875	600-800
Нормальные бумажные обои- дуплекс: гладкие и с тинением; гофрированные, моющиеся, потолочные	3000-4000	1:23	575	550-700
Тяжелые бумажные обои: структурные, грубоволокнистые, пенообои	2900-3850	1:22	550	500-650

* Стандартный рулон обоев 10,05x0,53 м

Условия безопасного использования и хранения:

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить в сухом прохладном помещении.

Готовый раствор хранить в закрытой таре при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Очистка инструментов:

Очистить инструменты после использования с помощью воды.

Срок годности 48 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

