

Водоэмульсионная краска Betek Momento Max

Описание

Betek Momento Max — матовая краска на водной основе для внутренних работ. Благодаря добавкам силикона, краска обладает повышенной стойкостью к загрязнению и выдерживает регулярную интенсивную мойку с применением не абразивных моющих средств. Подходит для окраски стен и потолков в жилых и не жилых помещениях с умеренной влажностью. Без запаха. Не растрескивается и не отслаивается со временем. Краска сертифицирована для применения в детских, дошкольных, образовательных и медицинских учреждениях.

Область применения

Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Наносится как на ранее окрашенные так и на новые полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, шпатлёвка, и т.п.), подходит для окраски кирпича, гипсокартона, обоев под покраску, стеклообоев, деревянных поверхностей, ДВП, ОСП.

Способ применения

Перед применением тщательно перемешайте краску. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%. с промежуточной сушкой слоя - 4÷6 часов. Для нанесения используйте кисти из синтетической или смешанной щетины, валики (кроме поролоновых), а также допускается наносить краску методом обычного или безвоздушного распыления.

Подготовка поверхности

Для укрепления окрашиваемой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте поверхность соответствующей грунтовкой. Грунтовку следует выбирать в зависимости от типа и состояния поверхности. См. описания на грунтовки Betek.

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, однородной (не иметь пятен) и прочной. Все осыпающиеся или отслаивающиеся элементы должны быть удалены. Пятна, в случае невозможности их удаления, загрунтованы соответствующей грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности не имеющие внешних дефектов достаточно очистить от пыли и загрязнений.

ВНИМАНИЕ! При интенсивной мойке загрязнённого участка стены, покрытого краской Betek Momento Max возможно образование залоснившегося участка. Чтобы этого избежать используйте жидкое неабразивное моющее средство (например жидкость для мытья посуды или жидкое мыло). Не используйте жесткие щётки. Избегайте интенсивного трения в одном месте.

ВНИМАНИЕ! Не наносите краску на поверхность ранее окрашенную глянцевой краской без предварительной зачистки и грунтовки. Не используйте краску на ламинированных поверхностях. Не используйте краску на поверхностях имеющих постоянный контакт с водой или погруженных в воду. Поверхности, ранее окрашенные красками с большим содержанием извести (побелки) не подходят для окрашивания. Такие покрытия следует полностью удалить и заново отшпатлевать и загрунтовать поверхность.

Разбавление

Краска допускает разбавление водой на 15÷20% то есть на 1 литр краски до 200 мл воды.

Безвоздушное распыление

Давление 140 ÷150 бар

Сопло 519 — 50° угол факела, диаметр сопла 0.019 дюйма (0,48 мм)

Разведение: 1 часть воды на 10 частей краски. Разведение может меняться в зависимости от давления, диаметра сопла и прочих факторов. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя оборудования.

Чем выше давление тем быстрее выход краски из сопла и тем толще получающийся слой краски. Излишне толстый слой наносимой краски может привести к образованию подтёков на вертикальных поверхностях, а также к неоправданному увеличению расхода краски.

Расход

13÷18 м² \ литр - в зависимости от впитывающих свойств поверхности, способа нанесения и квалификации специалиста. Учитывайте, что на рельефных или сильно впитывающих поверхностях расход будет значительно выше.

Тара

2½ литра (~3,6 кг) 7½ литра (~10,8 кг) 15 литров (~21,6 кг)

Время высыхания

Время до нанесения следующего слоя: 4÷6 часов в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха.

Время полного высыхания: 24 часа.

Важно! Мыть поверхность рекомендуется не ранее чем через 30 дней после окраски.

Технические параметры

Связующее: Акрил с добавлением силикона

Степень блеска (Gardner 60°) - 10

Класс устойчивости к мокрому трению (DIN EN 13330) - 1

Плотность - 1,44 для белой краски. Насыщенные цвета могут иметь меньшую плотность

Сухой остаток: - нет данных

Хранение

Гарантийный срок хранения - 3 года с момента производства. Температурный режим хранения - от +5 до +35 °C

Хранить в плотно закрытой таре вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Не замораживать. Краска с истёкшим гарантийным сроком хранения не является заведомо не пригодной к использованию.

Очистка инструмента

Сразу после использования инструмент промыть водой.

Безопасность

Не допускайте попадание краски в глаза. Беречь от детей. Не вдыхать в распылённом состоянии. Используйте защитные очки, перчатки и при необходимости респиратор. При раздражении кожи или появлении сыпи обратиться к врачу.

Утилизация

Остатки краски не выливайте на землю или в городскую канализацию. Утилизировать краску следует в плотно закрытой таре вместе с другим строительным или бытовым мусором.

