

Capatect Klebepachtel 86R

Минеральный состав для крепления и армирования минеральной ваты и пенополистирола при монтаже систем теплоизоляции СФТК Capatect



Описание продукта

Область применения	Минеральная сухая смесь для приготовления раствора, предназначенного как для приклеивания плит утеплителя, так и для создания базового армирующего слоя при монтаже систем утепления СФТК Capatect
Свойства	- атмосферостойкий - усиленный армирующими волокнами - легко наносится - паропроницаемый - экологически чистый
Упаковка	Мешки 25 кг
Цвет	Светло-серый.
Хранение	В сухом, прохладном месте, без мороза. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок. 12 месяцев.
Технические параметры	■ Теплопроводность: 0,7 В/(м*К) ■ Насыпная плотность: 1200-1800 кг/м³ ■ Показатель сопротивления диффузии μ (H₂O): <15 ■ Водопроницаемость (w): не более 15% ■ Морозостойкость: F75 циклов

Применение

Подготовка подложки	Основание должна быть чистой, сухой и способной нести нагрузку. Удалить загрязнения, вещества, снижающие адгезию (например, формовочное масло и т.п.), остатки раствора и отслаивающиеся старые лакокрасочные покрытия. Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелящиеся поверхности почистить и нанести грунтовочный слой материалом Sylitol Konzentrat 111.
Расход	Приклеивание изоляционных плит (в зависимости от подложки) ■ Полосчато-точечный метод: ок. 4,0-4,5 кг/м² ■ Приклеивание по всей поверхности: 5,0-7,0 кг/м² Армирующий слой ■ для пластин из полистирольного жёсткого пенопласта ок. 4,5 кг/м² ■ для пластин из минеральной ваты ок. 5,0 кг/м²



	Здесь приводятся примерные величины расхода, необходимо учитывать отклонения, обусловленные особенностями объекта и применения.
Условия применения	При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и подложки должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане или высокой влажности воздуха.
Сушка/время сушки	При 20°C и 65% относительной влажности воздуха поверхность армирующего слоя высыхает через 48 часов. При необходимости дюбели можно использовать только после достаточного отвердевания слоя раствора, т.е. примерно через 48 часов. Клей высыхает и может подвергаться нагрузкам через 2-3 дня. Раствор высыхает за счёт гидратации и физических процессов, т.е. за счёт испарения воды, используемой для замешивания. Поэтому в прохладное время года и при высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.
Чистка инструментов	Сразу после применения почистить инструменты водой.
Подготовка материала	Sarapact Klebespachtel 86R может перемешиваться любыми смесителями непрерывного действия, шнековыми подающими насосами, машинами для штукатурок или вручную с помощью мощной, медленно вращающейся мешалки. Необходимо затворить раствор чистой холодной водой до образования массы без комков. Замешанный материал оставить примерно на 5 минут и ещё раз перемешать. При необходимости после «времени созревания» отрегулировать консистенцию с помощью небольшого количества воды. Потребление воды: ок. 5-6 л на мешок 25 кг. В зависимости от погодных условий время применения составляет для замешанного вручную материала 2 - 2,5 часа, при машинной подаче макс. 60 минут. Ни в коем случае не разбавляйте уже застывший материал водой.
Приклеивание теплоизоляционных плит	Полосчато-точечный метод: нанести свежий раствор (по периметру по краю полосы шириной ок. 5 см, в середине плиты 3 пятна раствора величиной с ладонь) на обратную сторону плиты (общая контактная площадь с клеем $\geq 40\%$). Нанесение полным слоем (изоляционные плиты из ламелей из минеральной ваты с предварительно нанесённым покрытием): Клеящую массу нанести машинным способом на поверхность толщиной ок. 10 мм. Непосредственно перед установкой изоляционной плиты клеящий раствор с обратной стороны плиты необходимо «расчесать» с помощью гребня (ширина и глубина зубьев гребня зависят от свойств подложки). Изоляционные плиты сразу вдавливаются в свежий слой клея, устанавливаются в соответствующем положении и прижимаются. Чтобы избежать образования плёнки, необходимо наносить клей только на такую поверхность, которая может быть сразу покрыта плитами. Частичное нанесение (изоляционные пластины из ламелей из минеральной ваты с предварительно нанесённым покрытием): Распылить клеящую массу машинным способом на поверхность в форме вертикальных мазков (общая контактная площадь с клеем $\geq 50\%$). Сгустки клея должны быть шириной ок. 5 см, толщина слоя в середине - минимум 10 мм. Межцентровое расстояние не должно превышать 10 см. Изоляционные пластины сразу вдавливаются в свежий слой клея, устанавливаются в соответствующем положении и прижимаются. Чтобы избежать образования плёнки, необходимо наносить клей только на такую поверхность, которая может быть сразу покрыта плитами. При приклеивании изоляционных плит неровности в слое клея до ± 1 см могут быть выровнены. Соединённые изоляционные плиты приклеивать, нажимая прессом снизу вверх, и хорошо прижимать. Не наносите клей в стыки между пластинами. Следите за соосной и вертикальной укладкой пластин.
Армированный слой	Отшлифовать возможные сдвиги плит утеплителя и удалить пыль от шлифования. После нанесения угловой защиты на оконные откосы и углы, а также диагонального армирования на углы фасадных проемов необходимо нанести на поверхность армирующую массу по ширине полосы ткани и вдавить фасадную стеклосетку с наложением минимум 10 см. Далее отшпатлевать в технике «мокрое по мокрому», чтобы обеспечить полнослойное покрытие сетки. Общая толщина слоя составляет 3-4 мм.
Замечание	Для защиты от дождя во время фазы высыхания каркас необходимо покрыт тентом.

Замечание

Указания для безопасного применения

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и защитные очки / маску. При попадании внутрь сразу обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не вдыхать пыль.

Информации по безопасности / пометки опасностей и для транспорта	Утилизация	Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта). Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные строительные отходы и отходы при сносе. Символ опасности: Xi – вызывает раздражение. Содержит цемент. См. также Паспорт безопасности.
--	------------	--

Техническая информация СТ 86R RU · Состояние на февраля 2022

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-06170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Riga, Latvija, LV-1067 · Tālrūnis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv