

Danogips JET 5

Шпатлевка полимерная

Возможность нанесения толстых и средних выравнивающих слоев

Наличие 3 фракций мрамора в составе для снижения усадки и защиты от появления микротрещин

Отлично подойдет в качестве базы под готовые финишные шпатлевки Danogips

Подходит для нанесения безвоздушными аппаратами

Свойства

Danogips JET5 – сухая полимерная шпатлевка, предназначенная для выравнивания поверхности в плоскость, а также подготовки основания под оклейку обоями.

Подготовка основания:

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом Danogips. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Затворение сухой смеси:

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструмент. Содержимое мешка добавьте в емкость с водой в следующей пропорции:

- 0,28 - 0,31 л. на 1 кг.;

- 7 - 7,75 л. на мешок 25 кг..

Перемешайте раствор до получения однородной консистенции. Для этого рекомендуется использовать низко оборотистый перемешиватель – это исключит вероятность вовлечения воздуха. Затем дайте смеси отстояться в течение не менее 5 минут и повторно перемешайте. После этого раствор готов к использованию.

Сплошное шпатлевание поверхности:

Нанесите слой шпатлевки на основание и разгладьте шпателем

Каждый последующий слой шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя

Рекомендуется ошкуривать шпатлевку ручным способом, используя наждачную бумагу не крупнее P180

Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом Danogips

После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Предупреждение: Беречь от детей.

Наполнитель Мрамор

Связующее Сополимер винилацетата

Фракция средняя 30-35 мкм

Фракция максимальная 315 мкм

Мак. толщина слоя До 6 мм

Белизна Не менее 90 % по шкале CielAB

Расход сухой смеси 1,2 кг/ м²/мм

Количество воды для затворения 0,28 - 0,31 л. на 1 кг.; 7 - 7,75 л. на мешок 25 кг.

Время жизни раствора Не менее 72 часов

Рекомендуемая температура помещения

Рекомендуемая температура помещения Не менее 13° С

Время высыхания одного слоя

Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя

Упаковка

Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 25 кг

Условия хранения и транспортировки

Срок хранения шпатлевки 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на мешке).

Храните шпатлевку в сухом помещении и закрытой заводской упаковке.