

Danogips JET 9

Шпатлевка полимерная

Жизнеспособность раствора – не менее 72 часов

Возможность нанесения средних и тонких финишных слоев

Пластичность

Высокое итоговое качество поверхности

Наличие специальных армирующих волокон в составе для снижения усадки и защиты от появления микротрещин

Свойства

Сухая полимерная шпатлевка, предназначенная для подготовки основания под различные виды отделки, в том числе оклейку обоями и окраску.

Подготовка основания:

Температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 13° С. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания рекомендуется обработать грунтом DANO. При использовании по ГКЛ предварительное грунтование не требуется.

Затворение сухой смеси:

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструмент. Содержимое мешка добавьте в емкость с водой в следующей пропорции:

- 0,34 - 0,37 л. на 1 кг.;

- 6,8 - 7,4 л. на мешок 20 кг. Перемешайте раствор до получения однородной консистенции. Для этого рекомендуется использовать низко оборотистый перемешиватель – это исключит вероятность вовлечения воздуха. Затем дайте смеси отстояться в течение не менее 5 минут и повторно перемешайте. После этого раствор готов к использованию.

Сплошное шпатлевание поверхности:

Нанесите слой шпатлевки на основание и разгладьте шпателем.

Каждый последующий слой шпатлёвки наносится после полного высыхания предыдущего слоя.

Рекомендуется ошкуривать шпатлевку ручным способом, используя наждачную бумагу не крупнее P180.

Полученную поверхность рекомендуется обработать грунтом DANO. После полного высыхания грунтовочного слоя можно приступать к последующим этапам отделки, такие как окраска, оклейка обоями и др.

Предупреждение: Беречь от детей.

Наполнитель Мрамор

Связующее Сополимер винилацетата

Фракция средняя 20-25 мкм

Фракция максимальная 200 мкм

Мак толщина слоя До 4 мм

Белизна Не менее 90 % по шкале CielAB

Расход сухой смеси 1,2 кг/ м2/мм

Количество воды для затворения 0,34 - 0,37 л. на 1 кг.; 6,8 - 7,4 л. на мешок 20 кг

Время жизни раствора Не менее 72 часов

Рекомендуемая температура помещения Не менее +13 ° С

Время высыхания одного слоя Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, влажности и толщины слоя

Упаковка Бумажный мешок без перфорации, с пластиковым вкладышем, технология Air Stream, 20 кг

Условия хранения и транспортировки

Срок хранения шпатлевки 18 месяцев с даты производства (дата производства указана на мешке)

Храните шпатлевку в сухом помещении и закрытой заводской упаковке